

5.6 Aditivi de șapă P REHAU



Fig. 5-7 Aditivul de șapă P REHAU



- Îmbunătățirea capacității de fluidizare și prelucrare
- Omogenizarea structurii șapei
- Îmbunătățirea rezistenței la tracțiune din încovoiere și presiune
- Îmbunătățirea caracteristicilor termice

Domeniu de utilizare

Aditivul de șapă P REHAU este apt pentru utilizarea împreună cu șape de ciment conform DIN 18560.

Dozare

Caz general: 0,035 kg aditiv de șapă P / grosime cm șapă și mp de suprafață.

Date tehnice

Livrare	Canistră de 10 kg
Densitate	1,1 g/cm ³
Coeeficient PH	8
Comportament la foc	Neinflamabil
Depozitare	În loc răcoros și uscat peste 0°C
Evaluare ecologică	Nedăunător
Termen de valabilitate	Vezi ambalaj